# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

My Account | Products

# The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices...

क्षाकार कारण होता । अन्य अवस्था

Tools: Add to Work File: Create new Work File

Email this to a friend

<u>View</u>

<u>Image</u>

1 page

View: INPADOC | Jump to: Top

٠.

Title: JP2000169110A2: REACTION FURNACE FOR GENERATING WATER

**P** Country: JP Japan & Kind: A2 Document Laid open to Public inspection i

& Inventor:

**OMI TADAHIRO**; IKEDA SHINICHI; KAWADA КОЛ;

MORIMOTO AKIHIRO;

MINAMI YUKIO;

MANOHARU L SHURESTA;

TSUBOTA KENJI; MOTOIDEN AKIO; HIRAI NOBORU:

KOMEHANA KATSUNORI:

**8** Assignee:

**FUJIKIN INC** OMI TADAHIRO

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed:

2000-06-20 / 1998-12-04

· Application Number:

JP1998000345500

PIPC Code:

C01B 5/00; B01J 19/00; B01J 23/42; H01L 21/31; H01L 21/316;

Priority Number:

1998-12-04 JP1998000345500

& Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the safety of a reaction furnace for generating water and to unify the temp. distribution of the reaction furnace main body to decrease the stripping of a platinum coating catalytic layer and to remarkably miniaturize the reaction furnace main body by completely preventing the generation of ignition of hydrogen or backfire in the inside of a reaction furnace main body for generating water.

SOLUTION: The reaction furnace for generating water consists of an inlet side furnace main body member 1 having a gas supply port 1a, an outlet side furnace main body member having a water gas take-out port 2a, a reflection body 9 disposed in the inside space of the reaction furnace main body formed by combining both furnace main body members with each other and a platinum coating catalytic layer 8 formed respectively on the inside wall surface of the inlet side furnace main body member and the inside wall surface of the outlet side furnace main body member. Water is generated by the reaction of hydrogen with oxygen under a noncombustion condition by bringing hydrogen and oxygen supplied to the inside space of the reaction furnace main body from the gas supply port into contact with the platinum coating catalytic layer to activate the

reaction.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

**VINPADOC** Legal Status:

Trallera

None

Get Now: Family Legal Status Report

Family:

Show 3 known family members

Other Abstract Info:

CHEMABS 133(03)032412S CHEMABS 133(03)032412S DERABS C2000-614258 DERABS C2000-614258













## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-169110 (P2000-169110A)

(43)公開日 平成12年6月20日(2000.6.20)


(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ				テーマコード(参考)
C01B	5/00		CO1B	5/00		D	4G069
B01J 1	9/00		B01J 19	9/00		G	4G075
2	3/42		2	3/42		M	5 F O 4 5
H01L 2	1/31		H01L 2	1/31		E	5 F O 5 8
2	1/316		21/316			S	
			審査請求	未蘭求	請求項の数 6	01	(全 8 頁)
(21)出願番号		<b>特願平10-345500</b>	(71)出願人	390033857			
				株式会社	<b>±フジキン</b>		
(22)出願日		平成10年12月4日(1998.12.4)	大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号				
			(71)出題人	0002050	41		
				大見 は	忠弘		
				宫城県仙	山台市青葉区米	ケ袋に	2-1-17-
				301			
			(72)発明者	大見 思	忠弘		
				宫城県仙	山台市青菜区米	ケ袋に	2丁目1番17-
				301号			
			(74)代理人	1000824	74		
				弁理士	杉本 丈夫		
							最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 水分発生用反応炉

#### (57)【要約】

【課題】 水分発生用反応炉本体の内部に於ける水素ガスへの着火や逆火の発生をより完全に防止して、水分発生用反応炉の安全性を一層高めると共に、反応炉本体の温度分布を均一化して白金コーティング触媒層の剥離を少なくし、併せて反応炉本体の大幅な小形化を可能にする。

【解決手段】 ガス供給口を有する入口側炉本体部材と、水分ガス取出口を有する出口側炉本体部材と、前記両炉本体部材を組み合せして成る反応炉本体の内部空間内に設けた反射体と、入口側炉本体部材の内壁面及び出口側炉本体部材の内壁面に夫々形成した白金コーティング触媒層とから成り、ガス供給口から反応炉本体の内部空間内へ供給した水素と酸素を前記白金コーティング触媒層に接触させてその反応性を活性化させることにより、水素と酸素とを非燃焼の状態下で反応させて水を発生させる。



ı

#### 【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 ガス供給口を有する入口側炉本体部材 と、水分ガス取出口を有する出口側炉本体部材と、前記 両炉本体部材を組み合せして成る反応炉本体の内部空間 内に設けた反射体と、入口側炉本体部材の内壁面及び出 □側炉本体部材の内壁面に夫々形成した白金コーティン グ触媒層とから成り、ガス供給口から反応炉本体の内部 空間内へ供給した水素と酸素を前記白金コーティング触 媒層に接触させてその反応性を活性化させることによ 生させるようにした水分発生用反応炉。

【請求項2】 反射体をディスク体とすると共に反射体 の外表面にバリヤー皮膜を形成するようにした請求項1 に記載の水分発生用反応炉。

【請求項3】 白金コーティング触媒層をバリヤー皮膜 の上に白金コーティング皮膜を積層固着したものとした 請求項1に記載の水分発生用反応炉。

【請求項4】 反射体を非触媒性の材質から成るディス ク体とするようにした請求項2に記載の水分発生用反応

【請求項5】 バリヤー皮膜をTiN、TiC、TiC N. Tialn, Al, O, Cr, O, SiO, CrNの中の何れかから成るバリヤー皮膜とした請求項 1、請求項2又は請求項3に記載の水分発生用反応炉。 【請求項6】 入口側炉本体部材のガス供給口の中心か ち少なくとも半径約10mmの範囲内の白金コーティン グ触媒層の白金コーティング皮膜を取り除くようにした 請求項1又は請求項3に記載の水分発生用反応炉。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、主として半導体製 造装置に於いて利用される水分発生用反応炉の改良に係 り、反応炉本体の全体の温度の均一化を図ることによ り、水素への着火や逆火、白金コーティング触媒層の剥 離等の発生を完全に防止して、安全性の向上や反応炉の 長寿命化、コストダウン等を可能とした水分発生用反応 炉に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】半導体製造に於けるシリコンへの酸化膜 付けには、少なくとも1000SCCM(標準状態にお いて1000cc/min)の流量の高純度水分を必要 とする。これ等の用途に供するため、本願発明者等は先 きに図5に示す様な構成の水分発生用反応炉を開発し、 ₩097/28085号としてこれを公開している。即 ち、図5に於いてAは反応炉本体、1は入口側炉本体部 材、1aはガス供給口、2は出口側炉本体部材、2aは 水分ガス取出口、3は入口側内部空間、4は出口側内部 空間、5は入口側反射体、6は出口側反射体、7は金属 フィルター、8は白金コーティング触媒層であり、また 前記白金コーティング触媒層8は図6に示すように、出 口側炉本体部材2の内表面にTiN等のバリヤー皮膜8 aを設け、その上に、更に白金コーティング皮膜8bを 積層固着するととにより形成されている。

2 .

【0003】水分の発生に際しては、ガス供給口1aか ら予かじめ所定の混合率で混合されたH、とO、の混合 ガスGを反応炉本体A内へ供給する。反応炉本体Aの入 口側内部空間3内へ供給された混合ガスGは、入口側反 射体5及び金属フィルター7によって拡散され、出口側 内部空間4内へ流入して白金コーティング皮膜8bと接 り、水素と酸素とを非燃焼の状態下で反応させて水を発 10 触することにより、O.及びH.の反応性が活性化され

> 【0004】白金コーティング皮膜8bとの接触により 活性化されたH、とO、とは、約300℃~500℃前 後の髙温下で反応をし、水分ガス(水蒸気)に転換され る。また、発生した水分ガス(水蒸気)は、水分ガス取 出口2aから半導体製造用のプロセスチャンバー(図示 省略)等へ供給されて行く。尚、髙温下でO,とH,と を反応させる水分反応炉本体Aは、その内部空間3・4 内の温度をH、又はH、含有ガスの発火温度以下の温度 20 に保持することにより、H. とO. の爆発的な燃焼反応 を防止つつ適宜の速度で両者を反応させ、所要流量の水 分ガスを発生する。

【0005】上記図5の反応炉本体Aは、所望流量の高 純度水分を極く小形の反応炉本体Aでもって連続的に、 しかも髙反応率の下で簡便に発生させることができ、優 れた実用的効用を奏するものである。しかし、図5のよ うな構成の水分発生炉にも未だ解決すべき多くの問題が 残されており、その中でも特に解決を急ぐ問題は、Ha への着火やガス供給口laからの逆火をより完全に防止 すると共に、反応炉本体Aの全体の温度分布を均一化し て局部的な温度上昇による白金コーティング触媒層 8 の 剥離を防止すると云う点である。

【0006】上述したように、水分発生用反応炉本体A の内部空間内の温度は、H、又はH、含有ガス最低限界 着火温度(約560℃、H、と〇、の混合率に応じて限 界着火温度は約560℃より上昇する)よりも相当に低 い約450℃~500℃の温度に保持されており、H。 と〇』の爆発的な燃焼反応は抑制されるようになってい る。しかし、水分発生用反応炉Aの内部空間3・4側の 温度を常に完全に前記限界着火温度以下の値に保持する ことは、現実にはなかなか困難なことであり、上流側炉 本体部材1や下流側炉本体部材2等の内壁面の温度が、 何等かの原因で局部的に限界着火温度以上に上昇するこ とがある。

【0007】尚、万一、前記上流側炉本体部材 1 や下流 側炉本体部材2の内壁面温度が局部的に限界着火温度以 上に上昇したとしても、常に〇、とH、との爆発的な燃 焼反応が生じて逆火を生ずるとは限らず、一般的には着 火や逆火を生じないケースが多いが、混合ガスG内のH 50 , 濃度が特に高い場合には、稀に日, への着火或いは逆 10

火を生ずることがある。

【0008】前記H、への着火や逆火を生ずる原因、即 ち両炉本体部材1・2や金属フィルター7等の局部的で 且つ急激な温度上昇を生ずる原因は、不明であって未だ 十分にその原因は特定はされていない。しかし、本願発 明者等はこれまでの水分発生用反応炉の製造並びに使用 の経験からして、反応炉本体Aを構成する入口側炉本体 部材1の内壁面(ガス供給口1a側の炉本体部材の内壁 面)や入口側反射体5、出口側反射体6、金属フィルタ ー7等の外表面の金属触媒作用により、混合ガスG内の H、とO、が活性化され、前記内壁面等に局部的で且つ 急激な温度上昇が生じたことが、H、への着火の第1原 因であると想定している。

【0009】即ち、入口側炉本体部材1や両反射体5・ 6、金属フィルター7等は全てステンレス鋼(SUS3 16 L) により形成されている。そして、これ等各部材 の外表面は、通常自然に形成された各種金属の酸化物皮 膜や不働態皮膜によって覆われており、これによってス テンレス鋼の外表面が本来保持している所謂触媒活性 は、抑制されている。ところが、約450℃~500℃ 20 程度の髙温下で、H、濃度の髙い混合ガスG中に前記酸 化物皮膜や不働態皮膜が長時間晒されると、酸化物皮膜 等がステンレス鋼表面から剥離脱落あるいは還元されて 金属外表面が局部的に露出される。その結果、ステンレ ス鋼外表面の金属触媒活性が発揮され、〇、とH、との 反応が局部的に急速且つ高密度で進行し、これによって 反応炉本体Aの内部空間3・4内の白金コーティング触 媒層8を設けた部分以外の部分の局部の表面温度が、H 、(又はH、含有ガス)の着火限界温度以上に上昇した ものと想定される。

【0010】尚、前記反応炉本体Aの内部空間3・4内 の局部的な温度上昇を防止するためには、反応炉本体A 自体を大形化してその熱容量を増大させると共に、放熱 又は冷却装置を設けて反応炉本体Aの冷却性能の強化を 図るのが通常の方策である。しかし、半導体製造装置は 一般にクリーンルーム内に設置されるものであり、その 設置スペースを大きく取ることは困難である。そのた め、半導体製造装置に付随する水分発生用反応炉もその 小型化に対する要求が特に厳しく、反応炉本体Aの大型 化や冷却装置の増強を以って、上述の如き水分発生用反 応炉の内部に於ける局部的な温度上昇を防止しようとす る方策は、現実的に採用が不可能な状態にある。

【0011】また、従前の図6に示すような構造の水分 発生用反応炉に於いては、入口側炉本体部材1の内壁面 には白金コーティング触媒層8を設けず、入口側内部空 間3を混合ガスGの拡散用空間として活用している。そ の結果、反応炉本体Aの内部空間3・4の大きさが相対 的に大きくなると共に、H、とO、との反応が主として 白金コーティング触媒層8を設けた出口側内部空間4内 反射体6の温度が入口側炉本体部材1や入口側反射体5 の温度よりも高かくなり、反応炉本体Aの温度分布が不 均一になり易い。

【0012】即ち、反応炉本体Aの内部空間3・4が大 きいと、反応炉本体Aの小形化を図り難いうえ、必然的 に水分発生開始時の応答性が低下すると共に、混合ガス Gの混合比を変えたような場合には、ガスGの置換性が 低下する。また、反応炉本体Aの温度分布が不均一にな り易いと、どうしても出口側炉本体部材2の温度が上昇 し易くなり、局部的な温度上昇による白金コーティング 触媒層8の剥離が生じ易くなる。更に、白金コーティン グ触媒層8の形成可能な面積が出口側炉本体部材2の内 壁面に限定されることにより、白金コーティング触媒層 8の単位面積当りの負荷密度が高かくなり、そけだけ白 金コーティング触媒層8が厳しい条件下で使用されると とになる。

#### [0013]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従前の水分 発生用反応炉に於ける上述のような問題、即ち**①**反応炉 本体Aを構成する入口側及び出口側炉本体部材1・2の 内部空間内の温度をH、又はH、含有ガスの限界着火温 度よりも相当に低い温度に保持していても、H、濃度の 高かい混合ガスを使用している場合には、水分の発生中 にH、への着火又は逆火を生ずることがあること、②反 応炉本体Aの温度分布が不均一になり易く、出口側炉本 体部材2の中央部の温度が上昇し易いこと、3万応炉本 体Aの内部空間の容積の減少が困難で、応答性や混合ガ スの置換性の向上を図り難いこと及び回白金コーティン グ触媒層8の形成面積が限定され、白金コーティング触 30 媒層8の負荷分担が相対的に高かくなること等の問題を 解決せんとするものであり、反応炉本体Aを大形化して その熱容量の増大を図ったり、或いは反応炉本体Aの冷 却装置を大形化してその冷却能力を大幅に髙めるような 方策によらず、しかも水分発生用反応炉の運転中に於け るH、への着火や逆火の発生を完全に防止できると共 に、反応炉本体Aの温度分布の均一化や応答性及びガス 置換性の向上、白金コーティング触媒層8の負荷条件の 緩和等を可能にした水分発生用反応炉を提供するもので ある。

#### 40 [0014]

【課題を解決するための手段】本願発明者等は、従前の 水分発生用反応炉に於けるH、への着火や逆火の発生原 因を究明する過程を通して、前記着火や逆火を生ずる原 因が「反応炉本体の内部空間側の金属外表面に形成され ていた酸化物皮膜等の剥離脱落により、金属表面の触媒 活性が発揮され、この金属表面の触媒活性によって〇、 とH、の反応が局部的に急激にしかも高密度で進行し、 金属表面の温度が部分的にH、含有ガスの限界着火温度 以上に上昇したことによる。」ことを知得した。また、 に於いて行なわれるため、出口側炉本体部材2や出口側 50 本願発明者等は、「反応炉本体A内の入口側内部空間3

ŀ

30

や入口側反射体5、金属フィルター7等を除いても、高 い反応率でもって水分の発生が可能である。」ことを知

【0015】本発明は、本願発明者等の上記知得に基づ いて創作されたものであり、請求項1に記載の発明は、 ガス供給口を有する入口側炉本体部材と、水分ガス取出 口を有する出口側炉本体部材と、前記両炉本体部材を組 み合せして成る反応炉本体の内部空間内に設けた反射体 と、入口側炉本体部材の内壁面及び出口側炉本体部材の り、ガス供給口から反応炉本体の内部空間内へ供給した 水素と酸素を前記白金コーティング触媒層に接触させて その反応性を活性化させることにより、水素と酸素とを 非燃焼の状態下で反応させて水を発生させるようにした ことを発明の基本構成とするものである。

【0016】請求項2に記載の発明は、請求項1の発明 に於いて、反射体をディスク体とすると共に反射体の外 表面にバリヤー皮膜を形成するようにしたものである。 【0017】請求項3に記載の発明は、請求項1の発明 に於いて、白金コーティング触媒層をバリヤー皮膜の上 20 に白金コーティング皮膜を積層固着したものとしたもの である。

【0018】請求項4の発明は、請求項2の発明に於い て、反射体を非触媒性の材質から成るディスク体とする ようにしたものである。

【0019】請求項5の発明は、請求項1、請求項2又 は請求項3の発明に於いて、バリヤー皮膜をTiN、T iC, TiCN, TiAIN, Al, O, Cr 、O,、SiO,、CrNの中の何れかから成るパリヤ 一皮膜としたものである。

【0020】請求項6の発明は、請求項1又は請求項3 の発明に於いて、入口側炉本体部材のガス供給口の中心 から少なくとも半径約10mmの範囲内の白金コーティ ング触媒層の白金コーティング皮膜を取り除くようにし たものである。

## [0021]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実 施の形態を説明する。図1は本発明の第1実施形態に係 る水分発生用反応炉の断面図である。図1に於いてAは 反応炉本体、Gは混合ガス、Vは内部空間、しは隙間、 1は入口側炉本体部材、1aはガス供給口、1bは接続 用金具、2は出口側炉本体部材、2aは水分ガス取出 口、2bは接続用金具、8は白金コーティング触媒層、 8 a はバリヤー皮膜、8 b は白金コーティング皮膜、9 は反射体、10は反射体のバリヤー皮膜、11はスペー サー、12は溶接部、13は固定ボルト、14は取付用 ボルト孔、15はシース型温度計の取付孔である。尚、 図では省略されているが、固定ボルト13及びスペーサ ー11の外表面にもバリヤー皮膜が形成されている。

【0022】本発明に係る水分発生用反応炉本体Aはス 50 白金コーティング皮膜8bが形成されている。また、バ

テンレス鋼(SUS316L)製の入口側炉本体部材1 と出口側炉本体部材2とを溶接することにより、円形の 中空デスク状に形成されている。前記入口側炉本体部材 1には、その内部に底面が平面状の窪部が設けられてお り、ガス供給口laが窪部内へ連通されている。また、 出口側炉本体部材2には、内部に底面が平面状の窪部が 設けられており、水分ガス取出口2aが窪部内へ連通さ れている。更に、両本体部材1・2の内側外周端面には フランジ体が夫々形成されており、両フランジ体を気密 内壁面に夫々形成した白金コーティング触媒層とから成 10 状に溶接固定することにより、水分発生用反応炉本体A が構成されている。

6.

【0023】前記反射体9は薄い皿形に形成されてお り、入口側炉本体部材1のガス供給口1aと対向する位 置に、固定用ボルト13によりスペーサー11を介設し て出口側炉本体部材へ固定されている。尚、図1の実施 形態に於いては、反射体9をボルト13により出口側炉 本体部材2へ固定するようにしているが、入口側炉本体 部材 1 側へ固定するようにしてもよく、或いは溶接によ り出口側炉本体部材2又は入口側炉本体部材1へ固定す るようにしてもよい。本実施形態では、ボルト13の頭 部が締め込み後にスポット溶接され、所謂綴み止め処理 が行なわれている。また、本発明の水分発生用の反応炉 本体Aでは、後述するように反射体9の外表面にバリヤ ー皮膜10が形成されている。更に、図1の実施形態で は反射体9を皿形に形成しているが、反射体9の形態 は、内部空間V内へ流入した混合ガスが未反応のまま で、直接に水分ガス取出口2a内へ流入するのを防止で きるものであれば、如何なるものであってもよいことは 勿論であり、例えば、後述する図4に示した第2実施形 態の反射体9のように比較的厚いディスク体としてもよ

【0024】ガス供給口laを通して反射体9へ向けて 噴射された混合ガスGは、反射体9へ衝突したあと内部 空間V内で拡散され、拡散された混合ガスGは、白金コ ーティング触媒層8の全面に亘って均等に衝突接触する ことにより所謂触媒活性化されH、と〇、とが反応する ことにより水分ガスが生成される。また、内部空間V内 に形成された水分ガスは、反射体9の裏面側の隙間しを 通して水分ガス取出口2aへ導出されて行く。

【0025】前記白金コーティング触媒層8はSUS3 16 L製の人口側炉本体部材1と出口側炉本体部材2の 内表面の全域に形成されており、図2に示す如く各炉本 体部材1・2の内表面にTiN製のバリヤー皮膜8aを 形成したあと、当該バリヤー皮膜8aの上に白金コーテ ィング皮膜8bが形成されており、前記バリヤー皮膜8 aと白金コーティング皮膜8bとによって本発明に係る 白金コーティング触媒層8が構成されている。前記白金 コーティング皮膜8 b の厚さは0. 1 μ m ~ 3 μ m 位い が適当であり、本実施態様に於いては約lμmの厚さの

ļ

リヤー皮膜 8 a の厚さは 0. l μ m ~ 5 μ m 程度が最適 であり、本実施態様では約 2 μ m の厚さの T i N 製のバ リヤー皮膜が形成されている。

【0026】本発明の実施形態に於いては、白金コーティング触媒層8を形成する入口側及び出口側炉本体部材 1・2だけでなく、反射体9の外表面にもTiN製のバリヤー皮膜10が形成されている。図3は反射体9の外表面のバリヤー皮膜10の形成状態を示すものである。即ち、各バリヤー皮膜8a・10の形成に際しては、先ず、入口側炉本体部材1や出口側炉本体部材2、反射体 10 9等の表面に適宜の表面処理を施し、ステンレス鋼表面に自然形成されている各種金属の酸化膜や不働態膜を除去する。次にTiNによるバリヤー皮膜8a・10の形成を行なう。本実施態様に於いてはイオンプレーティング工法により厚さ約2μmのTiN製バリヤー皮膜8a・10を形成している。

【0027】前記パリヤー皮膜8 a・10の材質としてはTiNの外にTiC、TiCN、TiAlN等を使用することが可能である。非触媒性であり、しかも耐湿元性及び酸化性に優れているからである。また、パリヤー皮膜8 a・10の厚さは前述の通り0.1 μm~5 μm程度が適当である。何故なら、厚さが0.1 μm以下であると、パリヤー機能が十分に発揮されず、また逆に、厚さが5 μmを越えるとパリヤー皮膜そのものの形成に手数がかかるうえ、加熱時の膨張差等が原因となって、リヤー皮膜の剥離等を生ずる虞れがあるからである。更に、パリヤー皮膜の形成方法としては、前記イオンプレーティング工法以外に、イオンスパッタリング法や真空蒸着法等のPVD法や化学蒸着法(CVD法)、ホットプレス法、溶射法等を用いることも可能である。

【0028】前記入口側炉本体部材1と出口側炉本体部 材2の方は、バリヤー皮膜8aの形成が終わると、引き 続きその上に白金コーティング皮膜8bを形成する。本 実施態様に於いては、イオンプレーティング工法により 厚さ約1μmの白金コーティング皮膜8bを形成してい る。前記白金コーティング皮膜8bの厚さは0.lµm  $\sim 3 \mu m 程度が適当である。何故なら、厚さが<math>0.1\mu$ m以下の場合には、長期に亘って触媒活性を発揮するこ とが困難となり、また逆に、厚さが3μm以上になる と、白金コーティング皮膜8bの形成費が高騰するう え、3 µ m以上の厚さにしても触媒活性度やその保持期 間にほとんど差がなく、しかも加熱時に膨張差等によっ て剥離を生ずる虞れがあるからである。また、白金コー ティング皮膜8 bの形成方法は、イオンプレーティング 工法以外にイオンスパッタリング法、真空蒸着法、化学 蒸着法、ホットプレス法等が使用可能であり、更に、バ リヤー皮膜8aがTiN等の導電性のある物質の時には メッキ法も使用可能である。

【0029】前記図1に示した第1実施形態に於いては 反射体9を形成する素材としてステンレス鋼(SUS3 50

16 L)を使用しているが、これを例えば鉄 - クロム - アルミ合金やアルミ合金、銅合金等のH, やO, に対して所謂触媒活性を有しない材質の素材を使用するようにしてもよい。この場合には、白金コーティング触媒層 8 を設けた部分以外では、H, やO, が水分の発生中に活性化されることが無くなり、反射体9の表面が触媒作用を呈することにより、O, とH, の反応が起生して局部的な温度上昇が起ることは皆無となる。

8.

【0030】尚、前記反射体9にステンレス鋼やニッケル合金鋼、ニッケル鋼以外の金属表面の触媒活性を有しない金属(例えば鉄-クロム-アルミ合金)を使用した場合には、これ等の外表面に内部ガスや内部金属組成材の外部への放出を防止するための適宜の表面処理を施す方が望ましい。また、前記表面処理としては、例えば図1の第1実施形態に於いて使用したTiN等の非触媒性で且つ耐食性、耐還元性及び耐酸化性に優れたバリヤー皮膜を形成するようにしてもよい。

【0031】図4は本発明の第2実施形態を示すものであり、反射体9を比較的厚目のディスク状としている点及び入口側炉本体部材1のガス供給口1aの近傍の白金コーティング皮膜8bを除いている点が、前記図1に示した本発明の第1実施形態と異なっている。

【0032】即ち、当該第2実施形態に於いては、入口側炉本体部材1のガス供給口1a中心から少なくとも半径10mm位の範囲、望ましくは半径15~25m位の範囲の白金コーティング皮膜8bが除かれており、バリヤー皮膜8aのみが形成されている。ガス供給口1aの入口近傍で水分発生反応が活発に行なわれると、入口側接続用金具等の温度が上昇し過ぎるからである。尚、出30 口側炉本体部材2の方は、水分ガス取出口2aの内方まで白金コーティング皮膜8bを設けていても温度が上昇し過ぎることはない。既に大部分の水分発生反応が完了しており、反応熱が反応炉本体他の部分に於いて吸収されてしまっているからである。

[0033]

40

【実施例】図1の水分発生用反応炉に於いて、反応炉本体Aの外形114mmゆ、厚さ30mm、内部空間Vの厚さ10mm、内径108mmゆ、反射体9の厚さ2mm、外径100mmゆ、白金コーティング触媒層8を(5μmTiNバリヤー皮膜8a+0.3μm白金コーティング皮膜8b)、反射体9のバリヤー皮膜10をTiN皮膜(5μm)とし、H、20%リッチの混合ガスGを供給して100時間の連続的な水分発生試験(水分発生量1000SCCM)を行なった。

【0034】入□側炉本体部材 1 及び出□側炉本体部材 2 の外表面に於ける温度は350℃~400℃であり、且つ入□側炉本体部材 1 のシース型温度計(挿入深さ約 30 mm、角度90°ピッチで4 本挿入)の読みは400℃~450℃であった。また、100時間の連続水分発生試験中日、ガスへの着火や逆火は皆無であり、且つ

10 -

白金コーティング触媒層8の局部的な剥離も皆無であっ た。更に、水分発生ガス中の未反応O、及び未反応H、 の量は極く僅かであり、約99.9%以上のH,と〇, の反応率が得られた。

#### [0035]

【発明の効果】請求項1の発明に於いては、反応炉本体 を形成する入口側炉本体部材と出口側炉本体部材の両方 の内壁面に白金コーティング皮膜層を形成すると共に、 反応炉本体の内部空間内に薄い反射体を設け、該反射体 の外表面を非触媒性で且つ耐湿元性、耐酸化性に優れた 10 バリヤー皮膜で覆う構成としている。その結果、水分発 生炉の運転中に触媒作用を有する反射体の金属外表面が 露出されることが皆無となり、H、濃度の高い混合ガス を用いて長期に亘って水分発生を行なっても、前記白金 コーティング触媒層以外の部分の金属表面の触媒作用に よってO、とH、が局部的に激しく反応することが皆無 となる。これによって従前のようなH、への着火や逆火 の発生がより完全に防止される。

【0036】また、入口側炉本体部材と出口側炉本体部 材の両方の内壁面に白金コーティング触媒層を設けてい 20 るため、H、とO、との反応が内部空間Vの全域に亘っ て略均等に行なわれ、その結果、水分発生用反応炉本体 の温度分布がその全体に亘って均等となる。これによ り、反応炉本体の内部空間内に於ける局部的な異常温度 上昇が防止され、前記H、ガスへの着火や逆火の発生が 有効に防止される。そのうえ、両炉本体部材の内壁面に 白金コーティング皮膜層を形成しているため、白金コー ティング皮膜層の形成面積を従前の反応炉に比べて大き くとることができ、水分発生量が同一である場合には白 金コーティング皮膜層にかかる触媒負荷の分担を比較的 30 膜、8 b は白金コーティング皮膜、9 は反射体、10 は 小さくすることができる。これにより、白金コーティン グ皮膜層の剥離等が発生し難くなる。

【0037】更に、反応炉本体の内部空間内には薄い反米

\*射体を1枚入れるだけでよいため、当該内部空間の内容 積をより小さくすることができる。その結果、水分発生 の応答性や混合ガス切換時のガス置換性が大幅に向上す ると共に反応炉本体の小形化が可能となる。

【0038】加えて、第2実施形態の水分発生反応炉に 於いては、大流量の水分発生を行なっても、入口側炉本 体部材のガス供給口近傍の温度が過度に上昇することは 無く、安全に大流量の水分を発生させることができる。 本発明は上述の通り優れた実用的効用を奏するものであ

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態に係る水分発生用反応炉本体 の縦断面図である。

【図2】白金コーティング皮膜の形成状態を示す部分縦 断面図である。

【図3】バリヤー皮膜の形成状態を示す部分縦断面図で ある。


【図4】本発明の第2実施形態に係る水分発生用反応炉 本体の縦断面図である。


【図5】従前の水分発生用反応炉本体の縦断面図であ


【図6】図5の白金コーティング皮膜層の形成状態を示 す縦断面図である。

#### 【符号の説明】


Aは反応炉本体、H、は水素ガス、O、は酸素ガス、G は混合ガス、Vは内部空間、Lは隙間、1は入口側炉本 体部材、1aはガス供給口、1bは接続用金具、2は出 口側炉本体部材、2 a は水分ガス取出口、2 b は接続用 金具、8は白金コーティング触媒層、8aはバリヤー皮 反射体外表面のバリヤー皮膜、11はスペーサ、12は 溶接部、13は固定ポルト、14は取付用ポルト孔、1 5はシース型温度計の取付孔。







【図5】



ı

#### フロントページの続き

(72)発明者 池田 信一

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 川田 幸司

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 森本 明弘

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 皆見 幸男

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 マノハル・L・シュレスタ

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 坪田 憲士

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 本井傳 晃央

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 平井 暢

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 米華 克典

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

Fターム(参考) 4G069 AA01 AA08 BA01A BA02A

BB11A BB11B BB15A BC16A BC50A BC50B BC58A BC75A BC75B CB81 EB15X EB15Y

ED03 EE06 FB02 FB03

4G075 AA05 AA15 AA54 BA01 CA02

CA54 EE13 FB04

5F045 AA18 AA19 AA20 AB40 AC11

BB08 BB17 BB20 EB02 EB03

EC05

5F058 BA10 BC02 BF29 BF63 BG01